

## BISONYL

Alle genoemde prijzen in de catalogus zijn op basis van uitvoering in bisonyl, tenzij anders vermeld. Het bisonyl heeft een glanzend uiterlijk aan boven- en onderzijde, weegt 680 gram per m<sup>2</sup> en heeft een zeer goede UV bestendigheid. Het is tevens bestendig voor temperaturen tussen -30 en +70 graden Celcius. Het weefsel is van polyester en het materiaal heeft een scheurbestendigheid van 300/300N DIN53363. De treksterkte is ongeveer 3000 N/5 cm en de brandwerendheid is < 100 mm/min. DIN75200.



01

wit



02

crème



03

grijs



04

geel



05

zand



07

donkergrijs



08

antraciet



10

oranje



11

lichtrood



12

rood



13

aubergine



14

bordeaux



15

lichtblauw



16

kobaltblauw




17

donkerblauw



18

nachtblauw



19

mintgroen



20

appeltjesgroen



21

groen




22

grasgroen



23

donkergroen



29

chocolade



30

zwart



31

violet